

TEINTURE DE TRANCHE

 NUANCIER

			
Blanc Ref: White U	Noir Ref: Black U	Violet Ref: 276 U	Bleu Ref: 072 U
			
Vert Ref: 341 U	Brun rouge Ref: 1675 U	Rubin Ref: 209 U	Magenta Ref: 215 U
			
Jaune foncé Ref: 124 U	Orange Ref: 021 U	Rouge Ref: 179 U	Red B Ref: 1805 U
			
Jaune Ref: 115 U	Citron Ref: 803 U	Beige clair Ref: 4675 U	Vanille Ref: 7506 U
			
Écru Ref: 7500 U	Beige Ref: 730 U	Perle Ref: 424 U	Anthracite Ref: 426 U
			
Armagnac Ref: 724 U	Marron foncé Ref: 4625 U	Régilisse Ref: 440 U	Chocolat Ref: 4695 U
			
Taupe Ref: 7531 U	Turquoise Ref: 3135 U	Mauve Pastel Ref: 2665 U	Marine Ref: 296 U
			
Dragée Ref: 700 U	Fushia Ref: 233 U	Vert pomme Ref: 355 U	Kaki Ref: 5815 U
		} GAMME MÉTALLISÉE	
Or Ref: 871 U	Argent Ref: 877 U		

Teintes de base - couleurs à titre indicatif



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

La teinture de tranche V600 est un produit de finition sur tout type de cuir, le simili cuir, les matériaux vegan, montés ou non ;

Elle masque les imperfections et assure l'aspect fini des objets confectionnés.

- Fort pouvoir couvrant ;
- Couleurs miscibles entre elles et lissables en finition mate ;
- Adhérence sur tout type de support.
- Finition plate.

PREPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être parfaitement propres, dégraissées.

Si besoin :

- Poncez avec un papier au grain très fin la tranche du cuir ;
- Utilisez un chiffon propre pour nettoyer la tranche.

GUIDE D'APPLICATION

Conditions d'application recommandées :

Température : 15 - 25°C - Hygrométrie : 30 - 70 %

Application :

Au pinceau – tampon – rouleau applicateur – stylo roller – machine à bande ou pistolet en fonction de la finition attendue.

Equipement :

Compatible avec les différents types de machine à bande fonctionnement en recirculation dans un bac.

Dans le cas d'application au pistolet, l'outil utilisé doit permettre un réglage de pulvérisation fin et bien concentré sur l'objet. Les pistolets basse pression sont recommandés.

Nettoyage :

Nettoyer le matériel d'application avant et après utilisation avec de l'eau chaude.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Homogénéiser avant utilisation (ATTENTION : L'agitation doit être douce afin d'éviter la formation de bulles d'air dans la teinture)
- Appliquez deux ou trois couches de teinture de tranche V600 en fonction de la finition recherchée ;
- Le temps minimum entre l'application des différentes couches (y compris sous-couche) est de 3 heures à air ambiant, 30 minutes en étuve à 60 degrés.

Tous les produits doivent être placés en conditions ambiantes, entre 15 et 25°C, au moins 24 heures avant application

Notre conseil :

- L'utilisation de notre sous-couche incolore V600 permet d'optimiser les caractéristiques du produit fini ;
- Base d'accroche, elle a pour propriété de fermer la tranche du cuir l'empêchant ainsi de boire la teinture ;
- L'utilisation du topcoat 600 peut permettre de changer la finition initiale en finition mate, satinée ou brillante.

Temps d'induction : Non.

Viscosité : : 60s ± 5s à 20° coupe Afnor n°4.

STILZ-Chimie peut fournir sur demande des teintures de viscosité différente ($25s < \mu < 2min$).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Aspect : Liquide.

Odeur : Caractéristique.

Couleur : Teintes de base. (Cf. Nuancier)

Séchage : 2 heures à Température ambiante. La teinture de tranche V600 est recouvrable par une coloration compatible :

180 - 240 minutes @ 21°C en fonction de l'épaisseur déposée ;

30 – 60 minutes @ 40 – 50°C en fonction de l'épaisseur déposée.

La teinture de tranche V600 est totalement sèche après 24h.

DUREE DE VIE & STOCKAGE

12 mois entre 5°C et 35°C (en emballage d'origine non ouvert) ;

4 semaines après ouverture (en emballage refermé hermétiquement).

HYGIENE & SECURITE

Avant toute utilisation, lire attentivement la Fiche de Données de Sécurité, qui vous informe sur les risques pour la santé et l'environnement, les précautions de manipulation et les premiers soins.

PARIS

24, rue Yves Toudic
75010 PARIS
01 42 08 02 79
paris@fichet.fr

LYON

63, avenue du Progrès
69680 CHASSIEU
04 78 90 60 13
fichet@fichet.fr

www.fichet.fr  
