

Test	Norme	Résultats
Test veslic sec	UNI EN ISO 11640	≥ 500 Cycles ≥ 3 E.G.*
Test veslic humide	UNI EN ISO 11640	≥ 200 Cycles ≥ 3 E.G.*
Test veslic sueur	UNI EN ISO 11640	≥ 80 Cycles ≥ 3 E.G.*
Résistance à la lumière	UNI EN ISO 105 B02	≥ 5 E.B.**
Résistance au déchirement	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Résistance à la flexion	UNI EN ISO 5402	≥ 20 000 cycles
Résistance au feu-Flamme	UNI EN ISO 1021-2	Pas d'allumage
Résistance au feu-Cigarette	UNI EN ISO 1021-1	Pas d'allumage

*E.G. : Echelle des gris
**E.B. : Echelle des bleus